

STYROCK GEVELPLINT | TECHNISCHE GEGEVENS

De Styrock gevelplint bestaat uit een isolatielaag van blauw geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS | Styrofoam), fabrieksmatig verlijmd met een antracietkleurige, 15 mm dikke lichtbetonplaat. Aan één lange zijde is dit element voorzien van een kunststeen lekdorpelprofiel.

EIGENSCHAPPEN ISOLATIE

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ d) (EN 13164)	0,033 – 0,036 W/mK [#]
Druksterkte (EN 826)	250 kPa
Lange termijn druksterkte (max. 2% vervorming) (EN 1606)	80 kPa
Wateropname (28 dagen) (bij hele plaat) (EN 12087)	\leq 1,5 vol%
Capillariteit	geen
μ -waarde (EN 12086)	80-200
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,07 mm/m/K
Temperatuurbestendigheid	-50/+75 °C
Brandgedrag (EN 13501-1)	euroclass E
Vorstbestendigheid na 300 cycli (Zulassung)	geen schade

EIGENSCHAPPEN LICHTBETONPLAAT

Toeslagstoffen (geëxpandeerde kleikorrels)	1-3 mm
Bouwbesluit (NEN 6064)	onbrandbaar
Brandgedrag (DIN 4102)	A1 (onbrandbaar)
Volumieke massa	ca. 990 kg/m ³
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	0,011 mm/mK
Wateropname	ca. 18%
Buigmoment bij breuk	ca. 200 Nm/m
Dikte- en lengtetoleranties	\pm 1mm
Kleur	antraciet

EIGENSCHAPPEN LEKDORPELPROFIEL

Bestendigheid (TNO rap. 2004-CI-R0106 en 2008-D-R0757/B-S)	vorst, zuur, UV-licht
Kleur	antraciet
Profiel / verjonging	diverse afmetingen

AFHANKELIJK VAN DE ISOLATIEDIKTE

< 100 mm	0.033
< 140 mm	0.034
\geq 140 mm	0.036

STYROCK GEVELPLINT | ISOLATIEWAARDEN

De Styrock gevelplint bestaat uit een isolatielaag van blauw geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS | Styrofoam), fabrieksmatig verlijmd met een antracietkleurige, 15 mm dikke lichtbetonplaat. Aan één lange zijde is dit element voorzien van een kunststeen lekdorpelprofiel.

DIKTE	OPBOUW	R-WAARDE	OPMERKINGEN
35 mm	20 + 15 mm	0,64 m ² .K/W	
45 mm	30 + 15 mm	0,95 m ² .K/W	
55 mm	40 + 15 mm	1,25 m ² .K/W	
65 mm	50 + 15 mm	1,55 m ² .K/W	
75 mm	60 + 15 mm	1,86 m ² .K/W	
85 mm	70 + 15 mm	2,16 m ² .K/W	
95 mm	80 + 15 mm	2,46 m ² .K/W	
105 mm	90 + 15 mm	2,76 m ² .K/W	
115 mm	100+15 mm	2,98 m ² .K/W	
125 mm	110+15 mm	3,37 m ² .K/W	
135 mm	120+15 mm	3,57 m ² .K/W	
145 mm	130+15 mm	3,98 m ² .K/W	
155 mm	140+15 mm	4,28 m ² .K/W	
165 mm	150+15 mm	4,46 m ² .K/W	
175 mm	160+15 mm	4,89 m ² .K/W	EIS 01-01-2015 RC 4,5 m ² .K/W
185 mm	170+15 mm	5,08 m ² .K/W	
195 mm	180+15 mm	5,40 m ² .K/W	
205 mm	190+15 mm	5,71 m ² .K/W	
215 mm	200+15 mm	5,92 m ² .K/W	
225 mm	210+15 mm	6,31 m ² .K/W	
235 mm	220+15 mm	6,51 m ² .K/W	
245 mm	230+15 mm	6,83 m ² .K/W	
255 mm	240+15 mm	7,10 m ² .K/W	
265 mm	250+15 mm	7,43 m ² .K/W	

De dikte van de Styrock gevelplint is in stappen van telkens 10 mm te vergroten.

Heeft u een hogere isolatiewaarde eis en/of een beperkte ruimte binnen uw detail, maak dan gebruik van de HR-variant.

STYROCK GEVELPLINT | KWALITEIT & MILIEU

De Styrock gevelplint bestaat uit een isolatielaag van blauw geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS | Styrofoam), fabrieksmatig verlijmd met een antracietkleurige, 15 mm dikke lichtbetonplaat. Aan één lange zijde is dit element voorzien van een kunststeen lekdorpelprofiel.

PRODUCTIE | STYROCK GEVELPLINT

- 01 | Styrock gevelplint productielocatie ISO 14001 gecertificeerd
- 02 | Styrock gevelplint productielocatie ISO 9001 gecertificeerd
- 03 | Styrock gevelplint productielocatie MVO "niveau 3" gecertificeerd

HALFFABRIKAAT | ISOLATIE

- 01 | CFK- en HCFK-vrij
- 02 | Door het Passivhaus Institut Darmstadt (D) gecertificeerd
- 03 | Door McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC) Cradle-to-Cradle "Silver" gecertificeerd
- 04 | Isolatie productielocatie ISO 14001 gecertificeerd
- 05 | Grondstof productielocatie ISO 14001 gecertificeerd

HALFFABRIKAAT | LICHTBETONPLAAT

- 01 | Vrij van houtvezels (vochtongevoelig)
- 02 | Door het Eco Institut Köln (D) gecertificeerd
- 03 | Lichtbetonplaat productielocatie ISO 14001 gecertificeerd
- 04 | Lichtbetonplaat productielocatie ISO 9001 gecertificeerd
- 05 | Toeslagstoffen productielocaties ISO 14001 gecertificeerd en/of in certificeringsproces
- 06 | Cement productielocatie EN 16001 gecertificeerd

HALFFABRIKAAT | LEKDORPELPROFIEL

- 01 | Positief getest volgens TNO kwaliteitssysteem (is gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001)